CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REGUPOL PLAYFIX E

Propriété	Norme	Résultat
Matériau		Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthétique (teinté)
Épaisseur	Néant	15 mm, 22 mm, 30 mm, 43 mm
Poids		15 mm = environ 12 kg/m² 22 mm = environ 18 kg/m² 30 mm = environ 24 kg/m² 43 mm = environ 35 kg/m²
Dimensions		1000 x 500 mm
Absorption des forces	D'après la norme DIN 18032, partie 2	Environ 59,5 %
Résistance aux chocs	D'après la norme EN 1517	> 21 Nm
Classe de résistance aux incendies	EN 13501 - 1 / EN 9239 - 1	E_{fl}
Pouvoir antidérapant	DIN 51130	R 10
Résistance à la traction	D'après la norme DIN EN ISO 1798	Environ 0,90 N/mm²
Allongement à la rupture	D'après la norme DIN EN ISO 1798	Environ 75 %
Résistance à l'abrasion	D'après la norme DIN ISO 4649	Environ 265 mm³
Dureté	D'après la norme DIN ISO 7619 - 1	Environ 50 Shore A
Migration de certains éléments	EN 71 - 3	Test réussi
Perméabilité à l'eau	D'après la norme DIN 18035 - 6	> 1 L/m²/s
Résistance au chlore	DIN EN ISO 175	Résistance
Résistance à la température	Contrôle individuel	-30 °C à +70 °C
Résistance à la rupture à basse température	Contrôle individuel	24 h / -40 °C, aucune rupture, autocontrôle
Résistance au froid	Contrôle individuel	5 h / -30 °C, aucune fissure, autocontrôle
Qualité	ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, BS OHSAS 18001	